

ケインドレイクオリジナル調合塗料の塗装方法 用品のご案内

塗装をする前に・・・ 彫り終わった材料全体にペーパーを軽くかけて下さい。
(木肌のざらつきと汚れを取るのには、当社のポールペーパーが適しています。)

塗装方法

- ① 調合塗料は沈殿しているとの粉を筆でよくかき混ぜ、適量を別の器に移し替え、ラック刷毛でかき混ぜながら彫刻した木地全体に塗ります。次に、刷り込み刷毛で木目に沿って刷り込みます。
- ② ドライヤーで完全に乾かす。(木地は白っぽく変わりますがワックスを塗ると元の色にもどります)との粉を取る。(着色刷り込み刷毛を使う)との粉が残らないようにしましょう。
※ 作品の裏面などにワックスを少し着け色を試してみましょう。
色が薄い場合は重ね塗り、濃い場合は布で拭き取りましょう。
- ③ との粉を取り終え、歯ブラシでワックスを全体に塗り延ばし、布でワックスを拭き取る。もう一本の歯ブラシで隅々に残っているワックスを取り除きましょう。(ドライヤーを当てるとワックスの伸びが良くなります。)
- ④ ワックス仕上げの状態では半日は置きましょう。ワックス乾燥後、オイル刷毛で新木彫りオイルを全体に塗ります。(オイルの塗り方は裏面をご覧ください) ※

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|---|
| 調合塗料 130ml | | (税込) | |
| 49016 ■ ブラック系 |  | 50402 ポールペーパー仕上 # 320 | ¥ 770 |
| 49017 ■ グリーン系 | | 50410 フィニッシングペーパー # 240 | ¥ 110 |
| 49036 ■ チェスナット系 | | 50142 ラック刷毛 30mm | ¥ 374 |
| 49037 ■ ベージュ系 | | 50205 オイル刷毛小 8mm | ¥ 330 |
| 49041 ■ イエロー系 | | 50196 " 大 13mm | ¥ 495 |
| 49042 ■ マホガニー系 | | 50197 " 特大 18mm | ¥ 715 |
| 49121 ■ イエロー系 | | 50113 着色刷り込み刷毛 | ¥ 165 |
| 49124 ■ オーク系 | | 49100 新木彫りワックス | ¥ 550 |
| 49125 ■ オリーブ系 | | 49130 新木彫りオイル | ¥ 550 |
| 49338 ■ ダークオーク系 | | 49162 新木彫りオイル(つやなし) | ¥ 550 |
| 49367 ■ さわやかグリーン系 | その他・・・ | | |
| 49376 □ ホワイト | ドライヤー・古い布・空き瓶 | | |
| 各 ¥ 715 (税込) | | |  |

着色の祭に使用した刷毛等は、お湯で洗えます。
調合塗料は保存期間が長ければ長いほど、良い色になります。塗料のお水が、くさい場合はうわ水を捨て同じ分量の新しい水を加えて下さい
多少の臭いはしますが、そのまま使用できますので捨てずにお使いください



株式会社ケインドレイク

KIND LAKE

手仕事のできるしあわせ

K.K. ケインドレイク

〒651-0097 神戸市中央区布引町1丁目1-31

☎. 078-261-1113 Fax. 078-330-1259

<https://www.kindlake.co.jp>

2023/05